

PERCHÉ SCEGLIERE K R REGOLA

- Solida **adesione** a tutti i comuni supporti edili (>0,5MPa)
- Stabile agli agenti atmosferici grazie al **basso assorbimento**
- Permeabile** al vapore acqueo
- Alto **potere regolarizzante** su superfici sconnesse (15mm/mano)
- Le fibre minerali migliorano la **resistenza agli urti**
- Soffice e scorrevole, **riduce fatica e tempistiche di stesura**
- La consistenza tixotropa lo rende perfetto anche per il **sopra-testa**
- Il ritiro idraulico controllato **minimizza fessure e cracking**
- Non necessita di uniformanti** per essere pitturato o decorato



UTILIZZI PRINCIPALI

- Rasatura di ogni genere di superfici edili, in particolare pannelli isolanti in sistemi ETICS
- Rasatura ed allettamento di blocchi e superfici in calcestruzzo aerato, cellulare e simili
- Malta per scopi generali (998-1 GP)

SOTTOFONDI IDONEI	PREPARAZIONE
-Calcestruzzo -Calcestruzzo aerato autoclavato -Intonaci e malte di ogni tipo -Cotto, mattoni, pietra -Materiali cementizi in genere purché con assorbimento d'acqua non eccessivo o totalmente assente -Vecchi rivestimenti minerali o organici -Pitture esistenti purché ben adese al sottofondo	Se il fondo non è ben solido e coeso è necessario ripararlo e rinforzarlo con malte della linea Restore o Flooring. In presenza di materiali distaccanti (polvere, macerie...) o lubrificanti (grassi, cere, detersivi...) sulla superficie da trattare, effettuare una accurata pulizia e/o una leggera abrasione. Versare i $\frac{3}{4}$ dell'acqua d'impasto in un recipiente pulito, aggiungere la polvere e miscelare per circa 3 minuti con macchina a basso numero di giri, aggiungendo gradualmente il resto dell'acqua d'impasto fino ad ottenere una pasta omogenea.

DATI APPLICATIVI	
Aspetto: polvere grigia o bianca Granulometria massima: 0,8 o 1,2 mm Tempo aperto: 30 min dall'impasto Spessore per mano: 3-15mm N di mani: 1-3 Resa (rasatura): 1,3kg/m² per mm Massa a fresco: 1600g/dm³ ±40	Acqua: 5,3-5,8 litri/sacco (21%-23%) Tempo di miscelazione: 3 min Confezioni: sacchi da 25kg Temperatura di applicazione e maturazione: tra +5° e +35°C Conservazione in luogo asciutto: 12 mesi dalla data di produzione

APPLICAZIONE

Stendere il prodotto in una prima mano, con spatola americana liscia, annegando la rete alcali-resistente disposta per strisce verticali sovrapposte per almeno 10 cm. Dopo almeno 24 ore stendere una seconda mano, rifinendo con frattazzo a spugna.

La terza mano è necessaria in caso di sottofondi molto irregolari (>15mm) o per conferire ulteriore resistenza agli urti.

	Caratteristica	Prestazione	Requisito normativo
EN 998-1 (classe GP)	Resistenza a compressione	>5MPa (CS III)	Classi I-IV
	Densità (asciutta)	1400 ±30 kg/m ³	
	Forza di adesione (su EPS) e schema di rottura	≥0,16MPa - schema B (rottura del sottofondo)	
	Forza di adesione (su cotto) e schema di rottura	≥0,50MPa - schema B (rottura del sottofondo)	
	Assorbimento capillare (classe)	W0 (inassorbente)	Classi W0-W1-W2
	Permeabilità al vapore (μ)	≤20	
	Conduttività termica	<0,45 W/mK	
	Classe di reazione al fuoco (classe)	A1 (incombustibile)	A1-F

PRECAUZIONI GENERALI

Non effettuare miscele parziali né aggiungere additivi/solventi diversi da acqua pulita a T° ambiente. Non utilizzare sacchi rotti, aperti in precedenza o di materiale indurito/con grumi. Non aggiungere ulteriore acqua al materiale già impastato. Il prodotto ancora fresco va protetto dalle intemperie e da una essiccazione troppo rapida (schermandolo da sole diretto e vento) per almeno 48-72 ore dalla posa. I dati e le tempistiche qui riportati si riferiscono a condizioni controllate di 21°C e UR 65%. Temperature più alte possono accelerarle, e temperature più basse rallentarle fino ad arrestarle del tutto al di sotto dei 5°C. Lavare gli strumenti con acqua quando il materiale è ancora fresco.